BODE
/Glas/ vom Meister

LG Phon 3-fach

Produkt/Glastyp	Glasaufbau von außen nach innen	Gasfüllung 90 %	Glasdicke	Gewicht	Ug DIN EN 673	Lichttransmission EN 410	Gesamtenergietransmission EN 410	Lichtreflexionsgrad außen EN 410	Schalldämmung DIN EN ISO 140-3 u. 717-1
			mm	kg/m²	W/m²K	%	%	%	RW db
36/33	4# - 12 - 4 - 12 - 4#	AR	36	30	0,7	69	47	17	33
38/36	6# - 12 - 4 - 12 - 4#	AR	38	35	0,7	68	46	17	36
40/37	8# - 12 - 4 - 12 - 4#	AR	40	40	0,7	67	45	17	37
44/38	8# - 12 - 6 - 12 - 6#	AR	44	50	0,7	66	44	17	38
42/39	8# - 12 - 4 - 12 - 6#	AR	42	45	0,7	66	45	17	39
42/41 SI	VG 4.4.1 SI# - 12 - 4 - 12 - 6#	AR	42	45	0,7	66	43	17	41
44/42 SI	VG 4.4.1 SI# - 12 - 4 - 12 - 8#	AR	44	50	0,7	65	43	17	42